



PRODUKTFAKTABLAD

Rengöringshandske

Art-nr 4362-4365

Beskrivning

Rengöringshandske i Vinyl
Velouriserad insida
Ftalatfri
Blå
30 cm lång
Texturerade fingrar och handflata
Utan rullkant
Anatomiskt utformad



Varumärke

Family

CE

CE-märkt enligt EU direktiv 89/686/EEC, Kategori II

Standarder

EN 420
Testad i enlighet med EN 374 och EN 388

Tjocklek

Handflatan minst 0,45 mm (+/- 0,02)

Användningsområde

Hushållssysslor
Sanitetsrengöring
Läkemedelsproduktion
Fabriksarbete
Lantbruk
Laboratorier

| Artikelnummer | Storlek | Handflatan mm (+/- 4) | Längd mm | St. pr. fp / fp pr. krt |
|---------------|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 4362 | 7 - small | 85 | 300 | 12/12 |
| 4363 | 8 - medium | 95 | 300 | 12/12 |
| 4364 | 9 - large | 105 | 300 | 12/12 |
| 4365 | 10 - x-large | 115 | 300 | 12/12 |



| Kemikaliegenomtränglighet | Genomträngningstid | CAS | Klass |
|--|---------------------------|------------|--------------|
| Acetaldehyde | < 1 min | 75-07-0 | 0 |
| Acetic acid 50 % | < 85 min | 64-19-7 | 3 |
| Acetic acid 99,7 % | < 21 min | 64-19-7 | 1 |
| Acetic anhydride 97 % | < 13 min | 108-24-7 | 1 |
| Acetone | < 1 min | 67-64-1 | 0 |
| Acetonitrile | < 1 min | 75-05-8 | 0 |
| n-Amyl acetate | < 1 min | 628-63-7 | 0 |
| Benzaldehyde | < 1 min | 100-52-7 | 0 |
| Benzene | < 1 min | 71-43-2 | 0 |
| 1-Butanol | < 45 min | 71-36-3 | 2 |
| 2-Butanol | < 48 min | 78-92-2 | 2 |
| Butyl acetate | < 1 min | 123-86-4 | 0 |
| Butylamine | < 4 min | 109-73-9 | 0 |
| Carbon tetrachloride | < 6 min | 56-23-5 | 0 |
| Chlorobenzene | < 1 min | 108-90-7 | 0 |
| Chloroform | < 1 min | 67-66-3 | 0 |
| Citric acid 25 % | > 480 min | 77-92-9 | 6 |
| Cumene | < 1 min | 98-82-8 | 0 |
| Cyclohexane | < 20 min | 110-82-7 | 1 |
| Cyclohexanol | < 230 min | 108-93-0 | 4 |
| Cyklohexanone | < 13 min | 108-94-1 | 1 |
| Diacetone Alcohol | < 24 min | 123-42-2 | 1 |
| Diethylamine | < 1 min | 109-89-7 | 0 |
| Diethyl ketone | < 1 min | 96-22-0 | 0 |
| N, N-Dimethylformamid | < 1 min | 68-12-2 | 0 |
| 1,4 . Dioxane | < 1 min | 123-91-1 | 0 |
| EDTA-4Na 40 % | > 480 min | 60-00-4 | 6 |
| Ethanol | < 27 min | 64-17-5 | 1 |
| Ethyl acetate | < 1 min | 141-78-6 | 0 |
| Ethylene chloride | < 1 min | 107-06-2 | 0 |
| Ethylene Diamine | < 5 min | 107-15-3 | 0 |
| Ethyl ether | < 1 min | 60-29-7 | 0 |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether | < 11 min | 111-76-2 | 1 |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether | < 13 min | 110-80-5 | 1 |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetat | < 10 min | 111-15-9 | 0 |
| Formic acid 99 % | < 5 min | 64-18-6 | 0 |
| Gluteraldehyde 2,5 % | > 480 min | 111-30-8 | 6 |
| Glycolic acid 70 % | > 480 min | 79-14-1 | 6 |
| n-Heptane | < 17 min | 142-82-5 | 1 |
| Hexane | < 10 min | 10-82-5 | 1 |
| Hydro chloric acid 10 % | > 480 min | 7647-01-0 | 6 |
| Iso butyl alcohol | < 39 min | 78-83-1 | 2 |
| Iso octane | < 88 min | 540-84-1 | 3 |
| Iso pentyl acetate | < 10 min | 123-92-2 | 0 |
| Isopropanol | < 40 min | 67-63-0 | 2 |
| Kerosene | > 480 min | 8008-20-6 | 6 |
| Lactic acid 85 % | > 480 min | 50-21-5 | 6 |
| D-Limonene | < 19 min | 5989-27-5 | 1 |
| Maleic acid 40 % | > 480 min | 110-16-7 | 6 |



| Kemikaliegenomtränglighet | Genomträngningstid | CAS | Klass |
|---------------------------|--------------------|-----------|-------|
| Methanol | < 11 min | 67-56-1 | 1 |
| Methyl acetate | < 10 min | 79-20-9 | 0 |
| Methylene chloride | < 1 min | 75-09-2 | 0 |
| Methyl ethyl ketone | < 1 min | 78-93-3 | 0 |
| Methyl isobutyl ketone | < 1 min | 108-10-1 | 0 |
| Methyl isopropyl ketone | < 1 min | 107-87-9 | 0 |
| N-Methyl 2-pyrrolidone | < 19 min | 872-50-4 | 1 |
| Nitric acid 16 % | > 480 min | 7697-37-2 | 6 |
| Nitric acid 35 % | > 480 min | 7697-37-2 | 6 |
| Nitric acid 70 % | < 47 min | 7697-37-2 | 2 |
| n-Octane | < 10 min | 111-65-9 | 0 |
| 1-Octanol | > 480 min | 111-87-5 | 6 |
| Pentane | < 10 min | 109-66-0 | 0 |
| 1-Pentanol | < 63 min | 71-41-0 | 3 |
| Perchloroethylene | < 1 min | 127-18-4 | 0 |
| Petroleum ether | < 16 min | 8030-30-6 | 1 |
| Phosphoric acid 85 % | > 480 min | 7664-38-2 | 6 |
| Potassium hydroxide 50 % | > 480 min | 1310-58-3 | 6 |
| 1-Propanol | < 36 min | 71-23-8 | 2 |
| n-Propyl acetate | < 1 min | 109-60-4 | 0 |
| SDS 25 % | > 480 min | 151-21-3 | 6 |
| Sodium hypochlorite 10 % | > 480 min | 7681-52-9 | 6 |
| Sodium hydroxide 5 % | > 480 min | 1310-73-2 | 6 |
| Sodium hydroxide 40 % | > 480 min | 1310-73-2 | 6 |
| Sodium hydroxide 50 % | > 480 min | 1310-73-2 | 6 |
| Styrene monomer | < 1 min | 100-42-5 | 0 |
| Sulfuric acid 50 % | > 480 min | 7664-93-9 | 6 |
| Sulfuric acid 96 % | < 225 min | 7664-93-9 | 4 |
| Tetrahydrofurane | < 1 min | 109-99-9 | 0 |
| Toluene | < 1 min | 108-88-3 | 0 |
| Trichlorethylene | < 1 min | 79-01-6 | 0 |
| Unleaded petrol | < 4 min | - | 0 |
| Xylene | < 1 min | 1330-20-7 | 0 |

Testat i laboratorium, genomträngningstiden är därför inte 100 % översättningsbara till verkliga arbetsprocedurer.

Förvaring

Förvaras torrt och i stabila temperaturer
Hållbarhet: 5 år från produktionsdagen