



Proof Care

72A2

Vattentätande vätska för personalkläder

Produktbeskrivning

Clax Proof Care är ett efterbehandlingsmedel för textil som är speciellt formulerat med inte avsiktligt tillsatt PFAS, för användning i kommersiella tvätterier. Produkten är lämplig för efterbehandling av vattenavvisande teaterlinne, regnrockar, sportkläder och skyddskläder i allmänhet.

Produktegenskaper

Clax Proof Care är en effektiv impregneringsvätska baserad på vax. Produkten har utvecklats som efterbehandlingsmedel för produkter tillverkade av syntet- och blandfibrer, t.ex. vattenavvisande teaterlinne, regnrockar, sport- och skyddskläder, utan att ändra deras andningsegenskaper. Efter behandling kommer penetrering av vattenbaserad smuts i fibrerna att vara starkt begränsad och smuts kan därför lätt torkas av eller sköljas bort. Clax Proof Care kan antingen appliceras genom en normal tvättprocess eller genom att använda en tvåstegs spraymetod.

Produktfördelar

- Utomordentligt vattentätt material för personalkläder och teaterlinne
- Applicerbar genom normal tvättprocess eller genom spraymetod

Bruksanvisning

Doseringsnivån är beroende av tvättklassificeringen. Appliceras genom normal tvättprocess. Rekommenderad dosering till eftersköljningen med en vattenmängd på 1:4 anges nedan. Impregneringstiden bör vara 5 - 7 minuter. Enkel finish (en engångsprocess): 40 g/kg torra textilier. Efterbehandling efter varje tvätt: 10 ml/kg torrt tvättgods. När denna dosering används (10 ml/kg) behövs Clax Neutrapur för att stabilisera impregneringslösningen. Se till att pH-värdet ligger mellan 3,3-5,5. En dosering på 3 ml/kg av Clax Neutrapur är lagom. Vi rekommenderar att du använder ett rengöringsprogram en gång i veckan vid hög temperatur (15 min. 90°C). Observera att plaggen ska torktumlas vid en temperatur på minst 140°C i 25 minuter. Särskild försiktighet måste iaktas med textilkädsel från stolar för att säkerställa att de inte krymper. Minimal mekanisk påverkan kan åstadkommas genom att minska rotationsfrekvensen. En sköljning med centrifugering är i princip tillräckligt och torkas med försiktighet. Vattenbeständigheten kan också förbättras genom att tillsätta 2 ml/kg Clax Proof Integral i den första sköljcykeln. Applicering med spraymetoden (t.ex. för stolar med textilkädsel som inte kan tas bort). Dosera 1:4 med vatten för att få tillräcklig volym och applicera i 2 steg. Använd 25-30 g/kg torra textilier. Spraya vätskan jämnt och extremt tunt över textilen och använd ett sprejningsavstånd på 15 till 20 cm. Fukta inte textilen och låt den torka väl. Upprepa appliceringen när textilskyddet är torrt igen för att få ett bättre resultat. En mikrofiberduk kan hjälpa till att fördela lösningen jämnt på tyget. Du kan testa resultatet av impregneringen genom att släppa några vattendroppar på textilkädseln. Om vattendropparna rullar av ytan är impregneringen OK; om inte, applicera ett nytt lager. Om det är möjligt att torka textilen i ett rum med högre temperatur kommer detta att öka den vattenavvisande förmågan. Denna dosering är enligt optimala förhållanden, rekommendationer kan variera, rådgör med din Diverseyrepresentant för vägledning.

Teknisk information

Utseende: Vit vätska
pH konzentrat: ≈ 3.3
Relativ densitet (20°C): ≈ 1.013

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**





Proof Care

72A2

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
9295214	CLAX PROOF CARE 72A2 20L W1779	Standard

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.26/02/2025 sv-SE (K02647)